

SCHEDA TECNICA

Avery Dennison® 700PF Premium Film

Publicato: 09/2022

Introduzione

Le pellicole Avery Dennison® 700 Premium sono ideali per molte applicazioni ad uso interno ed esterno di media durata con un'eccellente stabilità dimensionale.

Le pellicole Avery Dennison® 700 Premium sono disponibili in una vasta gamma di colori standard. Altri colori possono essere ordinati mediante il nostro stimato servizio 'colori su richiesta'.

La tecnologia della versione Easy Apply (facile da applicare) garantisce una maggiore facilità di utilizzo durante l'applicazione. L'aria intrappolata può essere facilmente eliminata senza la necessità di forare la pellicola.

Trasformazione

Le pellicole Avery Dennison® 700 Premium possono essere tagliate su una grande varietà di attrezzature per l'intaglio computerizzato. Buone sono anche le prestazioni di fustellatura. Le pellicole Avery Dennison® 700 Premium possono essere stampate a trasferimento termico.

NON servirsi di metodi di applicazione bagnata con i prodotti Avery Dennison® 700 Easy Apply.

Consigli per l'uso

Le pellicole Avery Dennison® 700 Premium offrono una vastissima gamma di colori speciali per:

- » Grafica per finestre.
- » Segnaletica direzionale, uso interno ed esterno.
- » Grafiche su automezzi, fiancate rigide.
- » Superfici per poster.
- » Display promozionali

Le superfici di applicazione possono variare da piane regolari a curve per cui si richiede una durata media.

Caratteristiche

- » 100 colori standard, tra cui opzioni molto lucide, opache e metallizzate - Tutti conformi a REACH
- » Aspetto altamente lucido
- » Eccellente stabilità dimensionale.
- » Taglio e sfridatura superiori.
- » Buona coprenza.
- » Carta protettiva blu a contrasto su Avery Dennison® 700PF Gloss bianco e 730PF Matt bianco per una facile trasformazione.
- » Nuovo liner quadrettato per un taglio manuale più semplice.



Frontale

pellicola vinilica calandrata polimerica da 64 micron



Adesivo

Permanente, base acrilica



Carta protettiva

Carta kraft biancata trattata da un lato, 135 g/m²

Carta kraft patinata in polietilene fronte-retro, 140 g/m² con la Tecnologia Easy Apply



Durata

8 anni (Esposizione verticale)



Durata di magazzino

2 anni immagazzinato a 22° C/50-55 % RH

- » Disponibile con la tecnologia Easy Apply per un'applicazione semplice
- » Certificazione antincendio EN13501-1+A1:2013, B-s1, d0

Caratteristiche fisiche

	Metodi di prova ¹	Risultati		
Spessore materiale frontale	ISO 534	64 micron		
Spessore, frontale + adesivo	ISO 534	85 micron		
Lucentezza (GU)	ISO 2813	Lucido 20 ° 50 Opaco 85° 20		
Stabilità dimensionale	DIN 30646	0.25 mm max.		
Allungamento a rottura	DIN 53445	120%		
Invecchiamento accelerato	SAE J 1960, 2000 ore di esposizione	Nessun effetto negativo	Sulla performance	
Infiammabilità		Infiammabilità		
Durata all'immagazzinaggio	Immagazzinato a 22° C/50-55 % RH	2 anni		
Durata di esercizio ²	Esposizione verticale			
	Nero + Bianco	8 anni		
	Colori + Trasparente	7 anni		
	Metallizzati	5 anni		
Adesività		Carta kraft	Carta Easy Apply	
Adesività iniziale (N/m)	FINAT FTM-1, pannello d'acciaio	400	400	
Adesività finale (N/m)	FINAT FTM-1, pannello d'acciaio	500	500	
Termiche caratteristiche				
Temperatura di applicazione		Minimo: + 10°C		
Temperatura di esercizio da		-40°C to +90°C		
Resistenza agli agenti chimici				
Resistenza all'umidità	200 ore di esposizione	Nessun effetto		
Resistenza all'acqua	24 ore di esposizione	Nessun effetto		
Soluzione detergente (1%)	24 ore di esposizione	Nessun effetto		
Soluzione detergente 65°C	8 ore di esposizione	Nessun effetto		
Alcol isopropilico/acqua (20/80)	10 minuti di esposizione	Nessun effetto		

Importante

Le informazioni sulle caratteristiche fisiche e chimiche contenute in questo documento si basano su test che riteniamo attendibili e non costituiscono una garanzia. Esse sono intese unicamente come fonte di informazione, vengono fornite senza garanzia e non costituiscono garanzia di alcun tipo. Gli acquirenti decideranno indipendentemente, prima di utilizzarlo, se il materiale è adatto all'uso cui intendono destinarlo.

Tutti i dati tecnici sono soggetti a cambiamenti. In caso di ambiguità o differenze tra la versione inglese e quella straniera del presente documento, si applicherà la versione inglese.

Avery Dennison garantisce che i suoi Prodotti soddisfano le sue specifiche. Avery Dennison non offre altre garanzie espresse o implicite o si assume alcun impegno relativamente ai Prodotti, inclusa, ma non limitata a, qualsiasi garanzia di commerciabilità, idoneità a scopi particolari e/o non violazione. Tutti i prodotti di Avery Dennison sono venduti con l'intesa che l'acquirente abbia stabilito in maniera indipendente l'adeguatezza di tali prodotti per i suoi scopi. Il periodo di garanzia si estende per un (1) anno dalla data di spedizione se non diversamente indicato nella scheda tecnica del Prodotto. Tutti i prodotti Avery Dennison sono venduti alle condizioni descritte nei termini e condizioni di vendita standard di Avery Dennison. Si veda la pagina <http://terms.europe.averydennison.com>. La responsabilità complessiva di Avery Dennison nei confronti dell'Acquirente, sia per negligenza, violazione del contratto, false dichiarazioni o altrimenti, non dovrà in nessuna circostanza superare il costo dei Prodotti non consegnati ovvero danneggiati, non conformi, difettosi che danno origine a tale responsabilità come stabilito dal prezzo netto delle fatture all'Acquirente relativamente a qualsiasi evento o serie di eventi. Avery Dennison non sarà in alcun caso responsabile nei confronti dell'Acquirente per qualsiasi perdita indiretta, incidentale o conseguente, danno o lesione, incluse, senza limitazione alcuna, perdita di profitti previsti, clientela, reputazione o perdite o spese derivanti da rivendicazioni di terzi".

© 2022 Avery Dennison Corporation. Tutti i diritti riservati. Il marchio Avery Dennison, tutti i marchi relativi ad Avery Dennison, questo documento, il suo contenuto, I nomi e i codici prodotto sono proprietà di Avery Dennison Corporation. Tutti gli altri marchi e prodotti menzionati sono proprietà dei loro rispettivi proprietari. Questo documento non deve essere utilizzato, copiato o riprodotto per alcuno scopo diverso dalle attività di marketing per Avery Dennison.