

PRODUKTDATENBLATT

Avery Dennison® SignMask Light Blue

Ausgestellt am: 07/2021

Einführung

Avery Dennison® SignMask Light Blue ist eine selbstklebende Schablonenfolie, die bei lackierten Grafiken für exakteste Ränder sorgt. Avery Dennison® SignMask Light Blue ist ein flexibles Material, das auf ebenen, gewölbten und unregelmäßigen Flächen verklebt werden kann.

Verarbeitung

Avery Dennison® SignMask Light Blue kann auf vielen verschiedenen Flachbett- und Friktions-Schneideplottern verarbeitet werden.

Avery Dennison® SignMask Light Blue kann ähnlich wie eine Grafik unter Verwendung von Application Tape auf einem Untergrund verklebt werden.

Empfehlungen

Beachten Sie vor Verwendung von Avery Dennison® SignMask Light Blue bitte die folgenden technischen Unterlagen:

- » TA 3.1: "Plottern von Avery Dennison Folien"

Avery Dennison® SignMask Light Blue kann zum Schablonieren gemalter Schriftzüge auf Planen- und Bannermaterialien verwendet werden. Es ist nicht für lackierte Oberflächen geeignet.

Der Lösemittelgehalt einer Farbe kann insbesondere beim Spritzen sehr hoch sein. Lösungsmittel können manchmal sehr aggressiv sein: Es empfiehlt sich, vor allem an den Rändern eine dünne Schicht Farbe aufzusprühen um eine Trocknungszeit der Farbschicht von 2-3 Minuten zu ermöglichen. Durch diesen Schritt werden die Kanten von Avery Signmask versiegelt.

Eigenschaften

- » Ausgezeichnete Schneid- und Entgitterungseigenschaften
- » Hohe Transparenz ermöglicht genaues Positionieren
- » Die hohe Elastizität des Obermaterials ermöglicht einfaches Verkleben auf unregelmäßigen Untergründen
- » Ausgezeichnete Lösemittelbeständigkeit - die Entfernung sollte max. 4 Stunden nach dem Auftragen auf den endgültigen Untergrund
- » Hervorragende Ablösbarkeit



Obermaterial

80 Mikron starke, flexible Vinylfolie



Klebstoff

leicht ablösbar, auf Gummibasis



Trägermaterial

einseitig beschichtetes, weißes Kraftpapier, 125 g/m²



Haltbarkeit

2 Jahre



Lagerfähigkeit

Nur im Innenbereich

Physikalische Eigenschaften

	Testmethode ¹	Ergebnisse
Materialstärke, Obermaterial (micron)	ISO 534	80
Lagerfähigkeit	22°C / 50-55% relative Luftfeuchtigkeit	2 Jahre
Anfangshaftung (N/m)	FINAT FTM-1, rostfreier Stahl	100
Endhaftung (N/m)	FINAT FTM-1, rostfreier Stahl	140

Thermische Eigenschaften

Verklebetemperatur (°C)		+ 10
Temperaturbereich (°C)		+ 10 bis + 40

Wichtig

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben zu physikalischen und chemischen Eigenschaften und Werten basieren auf Tests, die wir als zuverlässig erachten; daraus lässt sich jedoch keine Gewährleistung ableiten. Sie sollen nur der Information dienen; es besteht keine Garantie für die Richtigkeit und es lässt sich daraus keine Gewährleistung ableiten. Vor dem Einsatz sollten Einkäufer die Eignung dieses Materials für ihre spezifische Nutzung unabhängig feststellen.

Sämtliche technische Daten können variieren. Im Falle von Mehrdeutigkeit oder Unterschieden zwischen der englischen und den fremdsprachigen Versionen dieses Dokuments ist die englische Version maßgeblich.

1) Testmethoden: Mehr Informationen zu unseren Testmethoden finden Sie auf unserer Webseite.

Avery Dennison gewährleistet, dass seine Produkte den Spezifikationen entsprechen. Avery Dennison gewährt keine weiteren ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien oder Gewährleistungen in Bezug auf die Produkte, insbesondere keine stillschweigende Gewährleistung der Marktgängigkeit, der Eignung für einen bestimmten Zweck und/oder der Nichtverletzung von Rechten Dritter. Alle Produkte von Avery Dennison werden unter der Annahme verkauft, dass der Käufer die Eignung der Produkte für den jeweiligen Zweck selbst und unabhängig festgestellt hat. Die Gewährleistungsfrist beträgt ein (1) Jahr ab Versanddatum, sofern im Produktdatenblatt nicht ausdrücklich etwas anderes angegeben ist. Jeder Kauf von Avery Dennison Produkten unterliegt den allgemeinen Vertriebsbedingungen von Avery Dennison, siehe <http://terms.europe.averydennison.com>. Bei jedem Vorfall bzw. wiederholten Vorfällen ist die Gesamthaftung von Avery Dennison gegenüber dem Käufer (aufgrund von Fahrlässigkeit, Vertragsbruch, falschen Angaben oder sonstigen Gründen) in jedem Fall beschränkt auf den Preis der fehlerhaften, vertragswidrigen, beschädigten oder nicht gelieferten Produkte, die eine solche Haftung begründen; der Preis richtet sich nach den dem Käufer gestellten Nettopreisrechnungen. Avery Dennison haftet dem Käufer unter keinen Umständen für indirekte, zufällige oder Folgeschäden bzw. -verluste, sonstige Schäden oder Verletzungen, wie z.B. den Verlust von erwartetem Gewinn, Firmenwert, Ruf, sowie Verluste oder Kosten, die aus Ansprüchen Dritter resultieren.

© 2024 Avery Dennison Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Avery Dennison und alle anderen Marken von Avery Dennison, deren Veröffentlichung, Inhalt, Produktnamen und Artikelnummer von Avery Dennison sind Eigentum der Avery Dennison Corporation. Alle anderen Marken und Produktnamen sind Marken ihrer jeweiligen Eigentümer. Diese Veröffentlichung darf weder ganz noch teilweise verwendet, kopiert oder reproduziert werden für andere Zwecke als das Marketing von Avery Dennison.