SCHEDA TECNICA

Avery Dennison® 1200 Banner Films

Pubblicato: 10/2022

Introduzione

Le pellicole Avery Dennison® 1200 Banner costituiscono una gamma di pellicole autoadesive ad alta prestazione per applicazioni su striscioni flessibili. Sono perfette per messaggi, immagini e loghi colorati e d'effetto.

Frontale
pellicola flessibile e morbida, 70 micron

Adesivo
permanente, acrilico con caratteristiche di rimovibilità

Carta protettiva
carta kraft bianca siliconata da un lato, 140 g/m²

Durata
3 anni

Durata di magazzino
2 anni

Trasformazione

Le pellicole Avery Dennison® 1200 Banner sono state appositamente studiate per la trasformazione sui sistemi per l'intaglio. Le pellicole Avery Dennison® 1200 Banner offrono eccellenti proprietà di taglio e sfridatura. Il frontale riceve bene l'adesione del Nastro di Applicazione al fine di facilitare l'applicazione della decalcomania sulla superificie.

Consigli per l'uso

Le pellicole Avery Dennison® 1200 Banner sono state appositamente studiate e realizzate per applicare grafiche ed iscrizioni sui materiali per striscioni per:

- Esposizioni, seminari, fiere, festival e spettacoli.
- Ristoranti, bar, hotel.
- Sport, musica e numerosi altri eventi ricreativi e promozionali.

Caratteristiche

- Eccellenti caratteristiche di taglio e sfrido.
- Ottima adesione ad una grande varietà di materiali per striscioni plasticizzati in PVC.
- Eccellente stabilità dimensionale.
- Eccellente solidità del colore e prestazione all'esterno.
- Speciale frontale flessibile per aderire alla superficie degli striscioni.
- Gamma di 22 colori assai famosi.

Caratteristiche fisiche

Risultati	Metodi di prova[1]	Risultati
Spessore materiale frontale	ISO 534	70 micron
Stabilità dimensionale	FINAT FTM 14	0,2 mm. max
Durata all'immagazzinaggio	Immagazzinato a 22°C/50-55 % RH	2 anni
Durata di esercizio[2]	Esposizione verticale	
	Colori	3 anni
Adesività		
Adesività iniziale	FINAT FTM-1, pannello d'acciaio	180 N/m
Adesività finale , dopo 24 ore (N/m)	FINAT FTM-1, pannello d'acciaio	300 N/m
Caratteristiche Termiche		
Temperatura di applicazione		Minimo: +10°C
Temperatura di esercizio		-20° a +100° C
Resistenza agli agenti chimici[2]		
Resistenza all'umidità	120 ore di esposizione	Nessun effetto

Importante

Le informazioni sulle caratteristiche fisiche e chimiche contenute in questo documento si basano su test che riteniamo attendibili e non costituiscono una garanzia. Esse sono intese unicamente come fonte di informazione, vengono fornite senza garanzia e non costituiscono garanzia di alcun tipo. Gli acquirenti decideranno indipendentemente, prima di utilizzarlo, se il materiale è adatto all'uso cui intendono destinarlo.

Tutti i dati tecnici sono soggetti a cambiamenti. In caso di ambiguità o differenze tra la versione inglese e quella straniera del presente documento, si applicherà la versione inglese.

Avery Dennison garantisce che i suoi Prodotti soddisfano le sue specifiche. Avery Dennison non offre altre garanzie espresse o implicite o si assume alcun impegno relativamente ai Prodotti, inclusa, ma non limitata a, qualsiasi garanzia di commerciabilità, idoneità a scopi particolari e/o non violazione. Tutti i prodotti di Avery Dennison sono venduti con l'intesa che l'acquirente abbia stabilito in maniera indipendente l'adeguatezza di tali prodotti per i suoi scopi. Il periodo di garanzia si estende per un (1) anno dalla data di spedizione se non diversamente indicato nella scheda tecnica del Prodotto. Tutti i prodotti Avery Dennison sono venduti alle condizioni descritte nei termini e condizioni di vendita standard di Avery Dennison. Si veda la pagina http://terms.europe.averydennison.com. La responsabilità complessiva di Avery Dennison nei confronti dell'Acquirente, sia per negligenza, violazione del contratto, false dichiarazioni o altrimenti, non dovrà in nessuna circostanza superare il costo dei Prodotti non consegnati ovvero danneggiati, non conformi, difettosi che danno origine a tale responsabilità come stabilito dal prezzo netto delle fatture all'Acquirente relativamente a qualsiasi evento o serie di eventi. Avery Dennison non sarà in alcun caso responsabile nei confronti dell'Acquirente per qualsiasi perdita indiretta, incidentale o conseguente, danno o lesione, incluse, senza limitazione alcuna, perdita di profitti previsti, clientela, reputazione o perdite o spese derivanti da rivendicazioni di terzi".

© 2022 Avery Dennison Corporation. Tutti i diritti riservati. Il marchio Avery Dennison, tutti i marchi relativi ad Avery Dennison, questo documento, il suo contenuto, I nomi e i codici prodotto sono proprietà di Avery Dennison Corporation. Tutti gli altri marchi e prodotti menzionati sono proprietà dei loro rispettivi proprietari. Questo documento non deve essere utilizzato, copiato o riprodotto per alcuno scopo diverso dalle attività di marketing per Avery Dennison.